

BLORA - veste

Descriptif

- 2 poches à l'avant fermées par snap,
- larges poches intérieures,
- manches à coupe ergonomique,
- ouverture centrale avec zip,
- poche poitrine à rabat fermée par snap,
- poche poitrine pour téléphone portable en tissu E-WARD et bague porte-badge avec snap,
- poignets ajustables,
- rabat de protection au niveau du menton,
- tissu très élastique



Manutention

Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylique; Séchage à l'ombre; Séchage à tambour rotatif possible -Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C).



Cod.prod.

V618-0-00 Beige/noir
V618-0-01 Avion/noir
V618-0-02 Bleu navy/noir
V618-0-03 Taupe/noir
V618-0-04 Anthracite/noir
V618-0-05 Noir/noir

Normes

EN ISO 13688:2013



Tailles

42 - 62

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% coton 37% polyester 3% élasthanne	
	EN ISO 12127	Poids par unité de zone	245 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	OEKO-TEX [®] Standard 100	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	OEKO-TEX [®] Standard 100	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (40°C)	Chaîne: -1.3% Trame: 0.9%	± 3 %

ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur	Acide	Alcalines	
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5		1-5
		humide: 3-4		
EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C)	sec: 4-5		1-5
		humide: 4-5		
ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière			1-5
		<i>Changement de couleur:</i>	4	
EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1600 N		
		trame: 620 N		
EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 44 N		
		trame: 51 N		
ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus avec la méthode Martindale	>30000		