

SARKKA - veste

Descriptif

- 2 poches à l'avant fermées par snap,
- larges poches intérieures,
- manches à coupe ergonomique,
- ouverture centrale avec zip,
- poche poitrine à rabat fermée par snap,
- poche poitrine pour téléphone portable en tissu E-WARD et bague porte-badges avec snap,
- poignets ajustables,
- rabat de protection au niveau du menton,
- tissu très élastique



Matériaux et technologies



Manutention

Nettoyer à une température maximum de 40 °C; Ne pas blanchir; Lavage à sec avec tous les dissolvants prévus par la lettre F plus le tétrachlorure éthylène; Séchage à l'ombre; Séchage à tambour rotatif possible -Température de séchage modérée; Repasser à basse température (max110°C).



Cod.prod.

V720-0-02 Bleu navy / noir
V720-0-03 Taupe / noir
V720-0-04 Anthracite / noir
V720-0-05 Noir / noir

Normes:



Tailles

42 – 62

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% coton 37% polyester 3% élasthanne	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	300 g/m ²	
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (ISO 3071)	La détermination du pH de l'extrait aqueux	Oeko-Tex®	3,5 ≤pH≤ 9,5
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 4.2 (EN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	ND	≤30 ppm
	EN ISO 13688:2013/A1 :2021 5.3 (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilité dimensionnelle au lavage (40°C)	Chaîne: -0.3% Trame: -0.3%	±3%
	ISO 105-X12	Résistance de la couleur au frottement Prise de couleur:	sec: 4-5 humide: 3	1-5
	ISO 105-B02	Résistance de la couleur à la lumière Changement de couleur:	5	1-5

ISO 105-C06	Résistance de la couleur à plusieurs cycles de nettoyage à 40°C			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 D01	Résistance de la couleur au nettoyage à sec			
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5		1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5		
	cotton	4-5		
	nylon	4-5		
	polyester	4-5		
	acrylic	4-5		
	wool	4-5		
ISO 105 E04	Stabilité de la couleur à la sueur	Acide	Alcalines	
	<i>Changement de couleur:</i>	4-5	4-5	1-5
	<i>Prise de couleur:</i>			
	diacetate	4-5	4-5	
	cotton	4-5	4-5	
	nylon	4-5	4-5	
	polyester	4-5	4-5	
	acrylic	4-5	4-5	
	wool	4-5	4-5	
EN ISO 105-X11	Résistance de la couleur au repassage (110°C)			
	<i>Changement de couleur:</i>	sec: 4-5 humide: 4-5		1-5
EN ISO 13934-1	Résistance à la traction	chaîne: 1700 N trame: 980 N		
EN ISO 13937-1	Détermination de la force de déchirure à l'aide de la méthode balistique au pendule (Elmendorf)	chaîne: 50 N trame: 59 N		≥12 N
EN ISO 13937-2	Résistance au déchirement	chaîne : 34 N trame: 44 N		
ISO 12947-2	Détermination de la résistance à l'abrasion des tissus avec la méthode Martindale 12KPa	>30000 cycles		
ASTM D3107-07	Propriétés élastiques des tissus fabriqués avec des fils élastiques:			
	Allongement	Trame : 15,6%		
	Récupération de l'allongement	Trame : 87.9%		
(EN ISO13935-2)	Determinazione della forza massima di rottura delle cuciture con il metodo grab	368 N		≥100 N